Informations Produit

MOLYKOTE®
Metal Protector Plus
Solution de Cire

CARACTERISTIQUES

- Protection à long terme contre la corrosion
- Revêtement transparent
- Faible coefficient de frottement

COMPOSITION

- Cire synthétique
- Inhibiteur de corrosion
- Solvant
- Contient du white spirit

Revêtement de protection contre la corrosion

APPLICATION

- Protection contre la corrosion de pièces métalliques qui doivent être transportées ou stockées.

PROPRIETES TYPES

Aux rédacteurs de spécifications: Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont pas destinées à l'élaboration de spécifications. Veuillez prendre contact avec Dow Corning Europe, La Hulpe, Belgique avant de préparer les spécifications de ce produit.

Norme*	Paramètre	Unités	Valeur
	Couleur		
	Densité		
ISO 2811	Densité à 20°C	g/ml	0,84
	Point éclair	°C	28
	Coefficient de frottement		
	Essai d'emmanchement μ =		0,12
	Protection contre la corrosion		
ISO/R 1456	Test de brouillard salin	h	510

*ISO : International Standardisation Organisation

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre

Appliquer sur des surfaces propres, par trempage, pulvérisation ou peinture. Temps de séchage à température ambiante: env. 90 minutes. Plusieurs couches peuvent être appliquées pour améliorer la protection contre la corrosion (laisser sécher successivement). En diluant avec du white spirit, on obtient des couches plus fines. Grâce à la compatibilité du Metal Protector Plus MOLYKOTE avec les lubrifiants courants, il n'est en général pas nécessaire de nettoyer le film avant d'utiliser les pièces. Si cela était toutefois nécessaire, utiliser du white spirit. Après utilisation, nettoyer les soupapes des bombes en pulvérisant en position inverse.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter tout contact avec les yeux.

Avant l'utilisation du produit, il est préférable de lire sa fiche de sécurité, que vous pouvez vous procurer auprès de votre bureau de vente Dow Corning.

ATTENTION: Par précaution, il est recommandé, avant toute utilisation, de lire les informations produit, les fiches de sécurité, les étiquettes des emballages ainsi que les informations concernant les risques physiques et/ou les dangers pour la santé.

DUREE DE VIE ET STOCKAGE

Stocké à une température inférieure ou égale à 20°C dans son emballage d'origine non ouvert, ce produit a une durée de vie de 60 mois à compter de

sa date de production.

Dow Corning garantit la durée de vie de ce produit jusqu'à la date figurant sur l'emballage. Cette date limite d'utilisation est indiquée par les lettres "EXP" (expiration), suivies de 4 chiffres représentant le mois (dernier jour) et l'année. Exemple: "EXP 03/99" signifie "à utiliser avant le 31 mars 1999".

CONDITIONNEMENT

Ce produit est disponible en conditionnements standard de différentes capacités. Le détail des conditionnements disponibles peut être obtenu en s'adressant au bureau de ventes ou distributeur Dow Corning le plus proche.

LIMITATIONS

Ce produit n'est ni présenté ni testé comme étant adapté à une utilisation médicale ou pharmaceutique.

SANTE ET ENVIRONNEMENT

Pour vous offrir un service encore meilleur, une équipe de toxicologues et de spécialistes des problèmes d'environnement et de réglementation est à votre disposition en nos bureaux européens de Bruxelles. Le département Santé, Environnement et Réglementation (HERA) de Dow Corning a pour mission de conseiller Dow Corning et d'apporter un support à ses clients pour que fabrication, distribution, manipulation et utilisation de ses produits aient lieu en toute sécurité. Pour toute information complémentaire sur certains produits spécifiques de Dow Corning, vous pouvez contacter:

Informations sur la garantie - veuillez lire attentivement

Les informations contenues dans cette publication proviennent de recherches effectuées par Dow Corning. Elles sont données de bonne foi et considérées comme exactes.

Toutefois, du fait que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits échappent à notre contrôle, ces informations ne peuvent en aucun cas remplacer les tests préliminaires d’utilisation. De tels tests doivent être réalisés avant toute production à grande échelle afin de vous assurer que nos produits donneront parfaite satisfaction dans votre application spécifique. Par conséquent, à l’exception du cas où une garantie écrite particulière serait accordée par Dow Corning quant à l’adéquation d’un produit pour un usage spécifique, Dow Corning garantit uniquement la conformité de ses produits à leurs spécifications de vente annoncées. Dow Corning décline expressément toute autre garantie explicite ou implicite. Le recours de l’utilisateur et la responsabilité de Dow Corning sont limités au remboursement ou au remplacement du produit ne répondant pas aux spécifications de vente. Dow Corning décline expressément toute responsabilité au niveau de tout dommage consécutif ou indirect lié à l’utilisation des produits. Les suggestions d' application ne représentent en rien une incitation au non-respect de droits éventuels dans le domaine de la propriété industrielle.